

Technisches Datenblatt



Produkt: 92

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: ELEKTRO

Artikelgruppe: KLEBEBAND

Download: 26.12.2024

ELEKTRO-ISOLIERBAND NR. 92

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



3M Technische Informationen

3M™ Elektro-Isolierband Nr. 92

Produktbeschreibung

Das 3M™ Elektro-Isolierband 92 besteht aus einer Polyimidfolie als Trägermaterial mit einem wärme-härtenden Silikonklebstoff.

Anwendungsbereich

Speziell geeignet für das Abkleben von Kontakten beim Lötvorgang an Leiterplatten (Goldkontakte).

Merkmale

- Flammhemmend nach UL 510
- Universeller Einsatz für thermisch besonders hoch beanspruchte Isolationen

Abmessungen und Farben

Länge: 33 Meter
Breite (in mm): 6, 9, 12, 15, 19, 25
 Sonderbreiten auf Anfrage
 Farbe.....goldgelb

Technische Information

(Nach ASTM D 1000)

| <u>Prüfung</u> | <u>Dimension</u> | <u>Wert</u> |
|--|------------------|-------------|
| Dicke | mm | 0,075 |
| Reißkraft | N / 10 mm | 53 |
| Reißdehnung | % | 55 |
| Klebevermögen (Abziehkraft von der Platte) | N / 10 mm | 2,8 |
| Temperaturbeständigkeit | °C | 180 |
| Elektrolytische Korrosion | A | 1,2 |
| Durchschlagsspannung | kV | 7,5 |

Alle Werte verstehen sich als Durchschnittswerte

Empfohlene Zeiten und Temperaturen zur Wärmehärtung des Klebstoffs:

3 Stunden bei 260°C

24 Stunden bei 260°C

(für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit)

Lagerung

Gute Stabilität bei trockener und kühler Lagerung.
(Raumtemperatur und ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Wichtiger Hinweis:

Sämtliche Angaben in diesem Technischen Datenblatt entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen lediglich über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen somit keinesfalls eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck dar.

Der Verwender hat daher grundsätzlich vor der Verwendung selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den beabsichtigten Einsatzzweck geeignet ist. Für die Qualität unserer Produkte leisten wir nach Maßgabe unserer jeweiligen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Gewähr.

3M Deutschland GmbH

Elektro- & Telekommunikations-Produkte
 Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss
 Tel: ++ 49 (0) 2131/14-5999
 Fax: ++ 49 (0) 2131/14-5998
 Email: 3Melektro.de@mmm.com
 Internet: www.3M-elektro.de