

Produkt: 8979

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: EINSEITIG

Download: 09.05.2025

8979 UV-BESTÄNDIGES GEWEBEKLLEBEBAND

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



8979 UV-beständiges Gewebeklebeband

Produkt-Information

4/2006

Beschreibung	3M™ 8979 ist ein UV-beständiges Gewebeklebeband. Es zeichnet sich durch eine besondere Konstruktion aus, die lang- und kurzfristige Applikationen im Innen- und Außenbereich ermöglicht.
Anwendungen	3M™ 8979 kann zum Verstärken, Bündeln, Schutz vor Feuchtigkeit, Verschließen, Spleißen, Isolieren und Markieren verwendet werden.
Vorteile	Das Klebeband lässt sich nach Auftrag in einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten mit minimalen bzw. ganz ohne Rückstände von den meisten undurchsichtigen Oberflächen entfernen.
Nutzen	Das Klebeband ist flexibel, abriebbeständig und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkung weder Ablösung noch Qualitätsverluste auf.

Klebeband Merkmale*	8979
Klebstoff	vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
Trägermaterial	Polyethylenbeschichteter Gewebeträger
Dicke (mm)	0,33 mm ASTM D-3652
Farbe	blau-grau
Klebkraft zu Stahl	57 N/100 mm ASTM D-3330
Reißfestigkeit:	643 N/100 mm ASTM D-3759
Dehnung:	21% ASTM D-3759
Temperaturbeständigkeit:	90°C

Gute Resultate können bei Anwendung des Scotch™ Klebebandes 8979 bei unterschiedlichen Temperaturen/ Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 8979 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen.

Lieferdaten	8979
Rollenlänge (m) Standard	54,8
Rollenbreite (mm)	48 (weitere Breiten auf Anfrage)

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

* Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebertechnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier