

# Technisches Datenblatt



Produkt: 1000NF

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: DISPERSION

Download: 31.08.2025

## FAST TACK 1000NF

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett

Telefon:  
+49(0)7051/9297-0  
Telefax:  
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:  
info@tewipack.de  
Internet:  
www.tewipack.de

Geschäftsführer:  
Alexander Uhl, Michael  
Uhl  
HRB 330424  
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:  
Sparkasse  
Pforzheim Calw  
BLZ 666 500 85  
Konto 17 787

Commerzbank  
Sindelfingen  
BLZ 603 400 71  
Konto 8 001 166

Vereinigte  
Volksbank AG  
Böblingen  
BLZ 603 900 00  
Konto 80 089 003

Postbank  
Stuttgart  
BLZ 600 100  
70  
Konto 146 294  
708



# Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000NF

## Produktinformation

Erstellt: März 2014  
Geändert: September 2022

**Produktbeschreibung** Der 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000NF ist ein hochleistungsfähiger Einkomponenten-Klebstoff auf Wasserbasis entwickelt für schnelle Verklebungen. Der Klebstoff haftet auf flexiblen Schäumen, Latexschäumen, Gewebe, Polyester-Faserfüllstoffen, Holz, Sperrholz, Spanplatten und vielen Kunststoffen sowie Metalloberflächen.

- Hauptmerkmale**
- Hohe Anfangshaftung. Je nach Substrat wird die Handfestigkeit erreicht, schon bevor der Klebstoff komplett getrocknet ist
  - Repositionierbar, so lange der Klebstoff noch klebrig ist
  - Alterungsbeständige, resistente Verklebungen. Gute Temperaturbeständigkeit
  - Verklebt die meisten Schaumstoffe, Kunststofflamine, Holz, Sperrholz und Gewebe mit sich selbst und untereinander
  - Schnellster Festigkeitsaufbau, wenn zumindest ein Substrat porös ist
  - Enthält kein Polychloropren
  - Im nassen Zustand nicht entflammbar
  - Geringe/keine Einsackungen
  - Hoher Festkörperanteil
  - Auf Wasserbasis
  - Einkomponenten-Klebstoff

**Physikalische Merkmale des ungehärteten Klebstoffs**

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Basis	Acrylat-Emulsion
Festkörperanteil – Bulk (Gew.-%)	46 – 51
Farben	neutral, lila
Viskosität in cps (Brookfield RFV Spindel 3, 30 Upm, RT)	400 – 1100
Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	0,8 - 0,9
pH-Wert	4,5 – 6
Ergiebigkeit (einseitiger Auftrag)	schwacher Auftrag 44,2 m <sup>2</sup> /l normaler Auftrag 17,7 m <sup>2</sup> /l starker Auftrag 11,0 m <sup>2</sup> /l
Klebespanne	1 – 10 min
Scherkrafttests (SAFT*)	>149°C (kein Bruch bei dieser Temperatur)

\*SAFT Test, Birkensperrholz, 25 mm<sup>2</sup> überlappt, 1000 g (1,52 KPa), 32°C alle 10 min um 10°C erhöht

**Besonderer Hinweis**

Der 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000NF eignet sich für die verschiedensten Anwendungen. Ergiebigkeit und Auftrag hängen vom jeweiligen Einsatz ab. Der Verwender sollte den Klebstoff im Hinblick auf die Arbeitsprozesse und die Leistungsanforderungen vorgängig testen.

Die Hauptüberlegungen betreffend die Verwendung des 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoffs 1000NF sind:

- Es ist sicherzustellen, dass ausreichend Klebstoff auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen wird. Ein zusätzlicher Klebstoffauftrag könnte notwendig sein.
- Die Substrate müssen gefügt werden, solange der Klebstoff noch klebrig ist.
- Es muss genügend Anpressdruck ausgeführt werden, um einen guten Kontakt zwischen den Oberflächen zu garantieren.

**Auftragsgeräte**

Die Verwendung geeigneter Auftragsgeräte kann die Leistung des Klebstoffs verbessern. Wir empfehlen dem Verwender je nach Anwendung und Applikationsmethode die folgenden Geräte.

**Druckluft Sprühgeräte**

Gerätetyp	Gerätebeispiele	Luftkappe	Zerstäuberdruk	Flüssigkeitsdüse	Tankdruck
Druckluft-Handpistolen	3M Accuspray HG09/HG18	Standard	10 - 20 psi 0,7 – 1,4 Bar	Standard	mit Schwerkraft
	Binks 95 oder 2001	66SD Breitstrahl	20 - 30 psi 1,4 – 2,1 Bar	66SS	10-20 psi
	Binks 95 oder 2001	66R Rundstrahl	20 - 30 psi 1,4 -2,1 Bar	66SS	10-20 psi

3M Accuspray Grobeinstellung: ½-Drehungen im Gegenuhrzeigersinn am Zerstäuberdrukregelknopf (oben) und 4 Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn am Flüssigkeitsregelknopf (unten).

Es können auch andere als die aufgeführten Systeme mit dem 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000NF verwendet werden. Bestehende Spryanlagen können auch angepasst werden. Flüssigkeitsschläuche, die vorher mit Klebstoffen auf Lösemittelbasis oder Reinigungsmitteln verwendet wurden, müssen ersetzt werden. Die entsprechenden Gebrauchsanweisungen beachten. Für zusätzliche Informationen stehen Ihnen unsere Klebespezialisten zur Verfügung.

**Drucktanks**

Es werden Drucktanks aus rostfreiem Stahl empfohlen. Andere Tanks können mit Plastiküberzug verwendet werden, wenn die Anschlüsse und Steigrohre ebenfalls aus Plastik oder rostfreiem Stahl sind.

**Pumpen**

Plastik-Membranpumpen mit min 25,4 mm Innendurchmesser mit PTFE Anschlüssen und Membranen. Für eine längere Lebensdauer empfehlen sich Kurzhub-Pumpen. Für zusätzliche Informationen stehen Ihnen unsere Klebespezialisten zur Verfügung.

**AusgangsfILTER**

Normalerweise eignet sich ein 30# Netz, z.B. Graco® Modell 12 (rostfreier Stahl) mit Filtertasche #521-264 oder gleichwertig.

**Schläuche**

Alle Flüssigkeitsschläuche müssen mit Nylon oder Polyester beschichtet sein. Die Schlauchgewinde müssen aus rostfreiem Stahl oder Plastik sein. Die normale Länge von Schläuchen mit Innendurchmesser 6 mm sollte 5 - 8 m sein. Bei der Verwendung von Schläuchen mit grösserem Durchmesser oder solchen von weniger als 5 m Länge kann der Flüssigkeitsdruck nicht mehr kontrolliert werden. Bei der Verwendung von Schläuchen mit

---

kleinerem Durchmesser oder solchen von mehr als 8 m Länge kann das Produkt in den Flüssigkeitsleitungen koagulieren.

---

<b>Besonderer Hinweis</b>	Aufgrund einer möglichen Unverträglichkeit mit andern Klebstoffen werden neue Flüssigkeitsleitungen empfohlen. Gewinde, die mit Klebstoff in Kontakt kommen, müssen aus Plastik oder rostfreiem Stahl sein. Der Klebstoff ist inkompatibel mit Stahl, galvanisiertem Stahl und Aluminiumguss.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<p>Der 3M™ Fast Tack Dispersionsklebstoff 1000NF kann auf eine oder beide zu verklebenden Oberflächen aufgetragen werden. Für optimale Festigkeiten wird ein Auftrag auf beide Substrate empfohlen. Bei weniger belasteten Anwendungen reicht ein einseitiger Auftrag. Dieser muss aber evtl. stärker sein und braucht eine längere Abluftzeit. Es obliegt dem Verwender die Eignung des Klebstoffs zu evaluieren, um zu ermitteln, welche Methode für seine Anwendung die richtige ist. Poröse Materialien können nach einer kurzen Abluftzeit (typisch &lt;30 s) verklebt werden – abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Klebstoffschichtdicke. Nicht poröse Substrate müssen so lange abgelüftet werden, bis sich die Oberfläche klebrig anfühlt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Oberflächenvorbehandlung</b> Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und trocken, d.h. frei von Öl, Fett oder Trennmitteln sein.</li><li><b>2. Klebstoffauftrag</b> Der Klebstoff muss vor Gebrauch nicht aufgerührt werden. Er kann mit Bürste, Roller oder Spray aufgetragen werden. Ein Sprayauftrag ermöglicht die schnellsten Verklebungen. Das Gerät so einstellen, dass ein feiner Sprühnebel entsteht. Eine oder beide Oberflächen in einem Abstand von 25 bis 40 cm dünn und gleichmässig besprühen.</li><li><b>3. Ergiebigkeit</b> Die Ergiebigkeit hängt ab von der Oberflächenporosität der Substrate und der gewünschten Klebkraft. In jedem Fall sind Kundentests für das Ermitteln der optimalen Ergiebigkeit notwendig. <b>Hinweis:</b> Ein stärkerer Auftrag oder ein gröberes Sprühbild können zu einer längeren Abluftzeit führen.</li><li><b>4. Abluftzeit</b> Bei porösen Materialien ist der Klebstoff innerhalb 30 s nach dem Auftrag genügend aktiviert, dass die Verklebung durchgeführt werden kann. Verbindungen von Schaumstoff oder Textilien mit glatten nicht porösen Oberflächen wie Plastik oder Metall verlangen eine längere Abluftzeit. Im Allgemeinen sollte die Verklebung vorgenommen werden, so lange der Klebstoff noch klebrig ist. Diese Zeitspanne hängt von der Klebstoffschichtdicke ab. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Verklebung während 1 – 10 min nach Aufbringen des Klebstoffs erfolgen.</li><li><b>5. Fügen und Verkleben</b> Damit auf der ganzen Verklebungsfläche ein guter Kontakt erreicht wird, muss genügend manueller oder mechanischer Druck ausgeübt werden.</li></ol>

---

## 6. Reinigung

Flüssiger Klebstoff kann mit einer Reinigungslösung aus 5 Teilen Wasser und einem Teil Essig entfernt werden. Mit sauberem Wasser nachspülen. Trockener Klebstoff kann mit dem 3M™ Klebstoffentferner\*, dem 3M™ Industriereiniger auf Limonenbasis\* oder durch Abbürsten mechanisch entfernt werden. Von porösen Oberflächen wie Schaumstoffe oder Textilien lässt sich der getrocknete Klebstoff nicht mehr entfernen.

\* Sicherheitshinweise des Herstellers beachten

Der Klebstoff eignet sich nicht für Anwendungen auf blanken Metalloberflächen, ausser sie sind komplett trocken und vor Feuchtigkeit geschützt.

Verklebungen auf Weich-PVC müssen auf Weichmacherwanderung geprüft werden.

Typische Testmethode: beschleunigte Alterung 6 Tage bei 70°C.

---

## Lagerung und Haltbarkeit

Die Lagerfähigkeit ab 3M Versanddatum Werk/Lager in Originalverpackung (ungeöffneter Behälter) beträgt 12 Monate bei 21°C und 50 % relativer Feuchte. Temperaturen über 27°C verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Temperaturen unter 15°C verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität. Bei einer längeren Lagerung unter 4°C wird das Produkt unbrauchbar.

Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet werden.

---

## Sicherheitsratschläge / Hinweise auf besondere Gefahren

- Kennbuchstaben und Gefahrenkennzeichnung: keine
  - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken, Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.
  - Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen unter [ww.3m.com/ch](http://ww.3m.com/ch)
- 

## Haftungsausschluss für die Automobilindustrie

Anwendungen im Automobilbereich: Dies ist ein industrielles Produkt, das nicht für den Einsatz in bestimmten Anwendungen im Automobilbereich entwickelt oder getestet wurde, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf elektrische Antriebsstrangbatterien oder Hochspannungsanwendungen. Dieses Produkt entspricht nicht in vollem Umfang den typischen Konstruktions- oder Qualitätssystemanforderungen der Automobilindustrie, wie z. B. IATF 16949 oder VDA 6.3. Dieses Produkt wird möglicherweise nicht in einem IATF-zertifizierten Werk hergestellt und erfüllt möglicherweise nicht für alle Eigenschaften einen Ppk-Wert von 1,33. Dieses Produkt durchläuft möglicherweise kein Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) für Automobile. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für seine Automobilanwendung geeignet ist und vor der Verwendung des Produkts eine Eingangsprüfung durchzuführen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden. Schriftliche oder mündliche Erklärungen, Berichte, Daten oder Empfehlungen von 3M, die sich auf den Einsatz des Produkts im Automobilbereich beziehen, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von einem 3M Vizepräsidenten für Forschung und Entwicklung unterzeichnet wurden. Der Kunde übernimmt die gesamte Verantwortung und das gesamte Risiko, wenn er sich entscheidet, dieses Produkt in einer Batterie für den elektrischen Antriebsstrang eines Fahrzeugs oder in einer Hochspannungsanwendung zu nutzen. Die Sachmangelhaftung ist im Falle einer solchen Nutzung ausgeschlossen.

3M haftet ferner im Falle einer solchen Nutzung nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch das 3M Produkt entstehen oder mit ihm verbunden sind, seien diese direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten oder Rückrufkosten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. In keinem Fall haftet 3M für Schäden, die den für das Produkt gezahlten Kaufpreis übersteigen.

UNGEACHTET ANDERS LAUTENDER ERKLÄRUNGEN ÜBERNIMMT 3M KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ANGABEN, GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT, WENN ES IN EINER AUTOMOBILBATTERIE ODER EINER HOCHSPANNUNGSANWENDUNG VERWENDET WIRD, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLE GARANTIE FÜR LEISTUNG, LANGLEBIGKEIT, EIGNUNG, KOMPATIBILITÄT ODER INTEROPERABILITÄT ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN.

---

3M ist eine Marke der 3M Company



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe  
Und Kennzeichnungssysteme**

**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
14453 Neuss

Tel. +49 (0) 2131 14-330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)  
[www.3M-klebtechnik.de](http://www.3M-klebtechnik.de)

**3M (Schweiz) GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax+41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: [kleben.ch@mmm.com](mailto:kleben.ch@mmm.com)  
[www.3M.com/ch/kleben](http://www.3M.com/ch/kleben)

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien

Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 186 686-10495  
E-Mail: [kleben-at@mmm.com](mailto:kleben-at@mmm.com)  
[www.3M.com/at/kleben](http://www.3M.com/at/kleben)