

Produkt: 83

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: PRIMER

Artikelgruppe: REINIGER/PRIMER/HAFTVERMITTLER

Download: 07.12.2025

3M™ KLEBEBAND PRIMER 83

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



Primer 83

Klebeband Haftvermittler

Produkt-Information

3/2003

Beschreibung

Der 3M™ Klebeband Primer 83 wurde entwickelt, um die Klebkraft eines Klebebandes auf kritischen Oberflächen wesentlich zu erhöhen. Er hat eine gute Alterungsbeständigkeit, hohe UV-Resistenz und gute Temperaturbeständigkeit.

Nicht zu empfehlen für Styropor und stark silikonisierte Materialien.

Der 3M™ Klebeband Primer 83 hat die Fähigkeit, geringere Verunreinigungen zu absorbieren und sich auf dem Untergrund zu verankern. Dadurch wird eine bessere Haftung und Scherfestigkeit von Gummi-, Acrylat- und Silikon-Klebstoffen, selbst auf leicht öligen und verschmutzten Oberflächen erreicht.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendung

Zur Verwendung bei der Markierung und Kennzeichnung mit Klebebändern von Wegen, Parkplätzen, Lager- und Stellflächen, Gefahrenstellen, zum Ausrüsten rutschfester Beläge, Typenschilder, selbstklebender Haken.

| Merkmale* | 83 |
|---|---|
| Basis | Synthetischer Elastomer |
| Lösungsmittel | Aliph. und aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Konsistenz | flüssig, streichfähig |
| Festkörper | ca. 35 % nach Gewichtsteilen |
| Flammpunkt °C | - 29 |
| Temperaturbeständigkeit °C | - 35 bis + 65 |
| Steigerung der Klebkraft auf <ul style="list-style-type: none">• Stahl• Aluminium• Glas• PVC | um 300 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Holz• Öligem Material | um 400 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Zement | um 500 % |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Lieferdaten | 83 |
| Liefereinheit | Dosen à 1 Liter |

| | |
|---------------------|---|
| Verarbeitung | <p>Oberfläche reinigen und den Klebeband Primer dünn mit einem Pinsel auftragen. Kurz antrocknen lassen (Fingertest: Primer muss sich noch klebrig anfühlen, darf aber keine Fäden mehr ziehen), dann Klebeband normal aufbringen.</p> |
| Reinigung | <p>Benutzte Pinsel können in Toluol gereinigt werden.</p> <p>Anwendungsbereich mindestens 24h nicht waschen, um eine optimale Verklebung zu gewährleisten.</p> <p>3M™ Klebeband Primer kann mit Toluol, Aceton, MEK sowie dem 3M™ Industriereiniger auf Limonenbasis entfernt werden. Textilien müssen chemisch gereinigt werden.</p> |
| Warnhinweis | <p>Hoch entzündlicher Inhalt. Als Gas-Luft-Gemisch explosionsfähig. Beim Einatmen oder Schlucken besteht ernste Vergiftungsgefahr. Klebeband Primer darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen und Rauchen bei der Arbeit mit Klebeband Primer ist unbedingt zu unterlassen.</p> <p>Die Dose sowie deren Inhalt ist von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernzuhalten.</p> <p>Dämpfe nicht einatmen!</p> <p>Anwendung nur bei ausreichender Lüftung oder mit Atemschutz. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50 °C schützen. Bitte hierzu auch die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes berücksichtigen.</p> |
| Lagerung | <p>Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur.</p> |

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier