

Technisches Datenblatt



Produkt: 966

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBEBAND

Artikelgruppe: DOPPELSEITIG

Download: 01.07.2025

3M™ TRANSFERKLEBER 966

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



3M™

Transferkleber 966

Produktinformation

September 2022

1. Beschreibung

Der hochwertige Reinacrylat-Klebstoff der Serie 100 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Temperatur- und gute Lösungsmittelbeständigkeit sowie dauerhafte Klebkraft gefordert sind.

Dieser Klebstoff ist nicht für die Verklebung auf niedrigenergetischen Materialien wie z.B. Polypropylen oder rauhen Oberflächen geeignet. Für die Verklebung auf Kunststoffen mit niedrigenergetischen Oberflächen werden die Serien 300, 300 LSE und 350 empfohlen.

2. Lieferbare Ausführungen

Produkt	Klebstoffdicke in mm	Schutzpapier-abdeckung	Schutzpapiertyp	Schutzpapierdicke in mm
966	0,05	einseitig	beidseitig silikonisiert	0,085

3. Anwendungen

3M™ 966 empfiehlt sich für alle Anwendungen, bei denen hohe Beständigkeiten gefordert werden. Zum Beispiel bei der selbstklebenden Ausrüstung von Metallschildern, die sehr hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen z.B. auf Öfen und Bügeleisen bzw. In Lötbädern

Ferner für Anwendungen, die eine hohe Lösungsmittelbeständigkeit erfordern - Schilder auf Benzinbehältern aus Metall oder in Tankeinfüllstutzen und überall dort, wo ein sehr geringes Ausgaseverhalten gefordert wird, z.B. in der Luftfahrtindustrie.

4. Spezifikationen

3M™ 966 erfüllt MIL-T-9906 B: Kennzeichnen von Kraftstoffleistungen

3M™ 966 erfüllt NASA 1061 (Ausgaseverhalten von Luftfahrtmaterialien) NTIS N 80-3044-1

3M™ 966 ist UL-anerkannt, Aktenzeichen MH 11410

3M™ 966 erfüllt MIL-P-19834 B

3M™ 966 ist AGA- und CGA-anerkannt

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellwerkes ist nach DIN ISO 9002 zertifiziert.

5. Physikalische Merkmale

Die folgenden Angaben basieren auf Versuchen mit Schildermaterialien aus Aluminium, verklebt auf Aluminiumoberflächen.

Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit:

Die Klebkraft steigt mit der Verklebung. Fachgerecht verklebt, sind die Klebeverbindungen beständig gegen die meisten mineralischen Öle, fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösemittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien, wie z.B. Benzin, Kerosin, JP-4fuel, Schmierfett usw.

Beständigkeit gegen UV-Licht:

Bestrahlung mit UV-Licht hat keinen Einfluß auf die Klebeverbindung. Nach künstlicher UV-Bestrahlung im Labortest wurden generell höhere Klebwerte als bei Beginn der Tests gemessen. Keine Vergilbung nach UV-Bestrahlungstest.

Beständigkeit gegen Wasser:

100 Stunden Lagerung der Klebeverbindung im Wasser bei 21°C brachten keine Veränderungen der Klebwerte.

Temperaturbeständigkeit:

Der Transferklebstoff ist mit 150°C dauerbelastbar, kurzzeitig kann die Klebeverbindung bis 260°C belastet werden.

Lagerbeständigkeit:

3M™ 966 ist vom Tag des Herstellungsdatums an 2 Jahre lagerbeständig, wenn er kühl, trocken und sonnengeschützt bei ca. 22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% gelagert wird. Die Transferkleber-Rollen sollen grundsätzlich waagrecht auf Stützen im Karton bzw. Waagrecht im Regal gelagert werden.

6. Scherfestigkeit und Klebkraft

Scherfestigkeit

12,5 mm x 25 mm Verklebungsfläche auf rostfreiem Stahl, 72 Stunden Verweilzeit, Prüfung nach FINAT FTM 8

Temperatur °C	Gewichtsbelastung Gramm	Zeit zum Abfallen in Minuten
22	1000	10.000 +
65	1000	10.000 +
120	500	10.000 +
175	500	10.000 +
230	50	10.000 +

Klebkraft

Prüfung nach FINAT FTM 3

180° Abzugswinkel, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min. Verklebung 0,2 mm Aluminium zu folgenden Untergründen:	72 Stunden Verklebung	Nach 72 Stunden 70°C
Rostfreier Stahl	21 N / 25 mm	40 N / 25 mm
Materialien mit hochenergetischen Oberflächen, z.B. Polycarbonat	14 N / 25 mm	25 N / 25 mm
Materialien mit niedrigenergetischen Oberflächen, z.B. Polyethylen	Für diese Materialien wird die Verwendung von Transferklebstoffen der Serien 300, 300 LSE und 350 empfohlen.	

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

7. Verarbeitungshinweise

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Reinigung werden fettfreie Lösemittel, wie z.B. n-Heptan oder Isopropyl-Alkohol empfohlen.

Bei der Verklebung sollte ein möglichst hoher Druck ausgeübt werden und eine Temperatur von mindestens + 15 °C herrschen. Je höher der Druck und die Temperatur, um so besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes und um so höhere Klebwerte können erwartet werden.

Beim Abwickeln der Rolle empfehlen wir die Verwendung einer Umlenkwalze, um Fehlstellen beim Laminieren zu vermeiden. Der Kleber sollte dabei über einen möglichst kleinen Winkel abgezogen werden.

8. Gewährleistung und Haftung

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die 3M Deutschland GmbH für die Verarbeitung der Transferklebebänder.

Haftungsausschluss für die Automobilindustrie

Anwendungen im Automobilbereich: Dies ist ein industrielles Produkt, das nicht für den Einsatz in bestimmten Anwendungen im Automobilbereich entwickelt oder getestet wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf elektrische Antriebsstrangbatterien oder Hochspannungsanwendungen. Dieses Produkt entspricht nicht in vollem Umfang den typischen Konstruktions- oder Qualitätssystemanforderungen der Automobilindustrie, wie z. B. IATF 16949 oder VDA 6.3. Dieses Produkt wird möglicherweise nicht in einem IATF-zertifizierten Werk hergestellt und erfüllt möglicherweise nicht für alle Eigenschaften einen Ppk-Wert von 1,33. Dieses Produkt durchläuft möglicherweise kein Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) für Automobile. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für seine Automobilanwendung geeignet ist und vor der Verwendung des Produkts eine Eingangsprüfung durchzuführen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden. Schriftliche oder mündliche Erklärungen, Berichte, Daten oder Empfehlungen von 3M, die sich auf den Einsatz des Produkts im Automobilbereich beziehen, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von einem 3M Vizepräsidenten für Forschung und Entwicklung unterzeichnet wurden. Der Kunde übernimmt die gesamte Verantwortung und das gesamte Risiko, wenn er sich entscheidet, dieses Produkt in einer Batterie für den elektrischen Antriebsstrang eines Fahrzeugs oder in einer Hochspannungsanwendung zu nutzen. Die Sachmangelhaftung ist im Falle einer solchen Nutzung ausgeschlossen.

3M haftet ferner im Falle einer solchen Nutzung nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch das 3M Produkt entstehen oder mit ihm verbunden sind, seien diese direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten oder Rückrufkosten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. In keinem Fall haftet 3M für Schäden, die den für das Produkt gezahlten Kaufpreis übersteigen.

UNGEACHTET ANDERS LAUTENDER ERKLÄRUNGEN ÜBERNIMMT 3M KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ANGABEN, GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT, WENN ES IN EINER AUTOMOBILBATTERIE ODER EINER HOCHSPANNUNGSANWENDUNG VERWENDET WIRD, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLE GARANTIE FÜR LEISTUNG, LANGLEBIGKEIT, EIGNUNG, KOMPATIBILITÄT ODER INTEROPERABILITÄT ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN.



3M Deutschland GmbH

Kennzeichnungs- und Sicherheitssysteme

Carl - Schurz - Str. 1

41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14-3471

Telefax 0 21 31 / 14-3695

Internet: <http://www.3M.com/de>