

Technisches Datenblatt



Produkt: 79

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: ELEKTRO

Artikelgruppe: KLEBEBAND

Download: 25.06.2026

3M ELEKTRO-ISOLIERBAND NR. 79

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

Tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael
Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte
Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100
70
Konto 146 294
708



Elektro-Isolierband Nr. 79

Technische Information

Produktbeschreibung Das 3M Elektro-Isolierband Nr. 79 besteht aus einem Glasgewebe als Trägermaterial mit einem Acrylklebstoff.

Besondere Merkmale

- gute Lösungsmittelbeständigkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- UL-gelistet bis 150°C
- bedruckbar

Anwendung – universeller Einsatz für thermisch beanspruchte Isolationen

Technische Daten
(nach VDE 0340 Teil 2)

<u>Prüfung</u>	<u>Dimension</u>	<u>Wert</u>
Farbe	–	weiß
Dicke	mm	0,18
Reißkraft	N/10 mm	170
Reißdehnung	%	5
Klebevermögen (Abziehkraft v.d. Platte)	N/10 mm	3,3
Spez. Durchgangswiderstand	$\Omega \cdot \text{cm}$	10^{13}
Durchschlagsspannung	kV	3,0
Elektrolytische Korrosionswirkung	–	A 1,2
Isolierstoffklasse	–	F (155°C)

Alle Werte verstehen sich als Durchschnittswerte.

Lagerung Gute Stabilität bei trockener und kühler Lagerung. (Raumtemperatur und ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Lieferung 55 m-Rollen auf 76 mm-Kern
Standard-Bandbreiten: 6, 9, 12, 15, 19, 25 mm
Sonderbreiten auf Anfrage

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Deutschland GmbH
Elektro-Produkte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Tel. 021 31/142939, Fax 021 31/142302

RoM-11/96